



## TEKNINEN TUOTETIEDOTE

### SOLMER™ solumuovi ja LDPE kalvo ASKELÄÄNENERISTE art.nro:18685

#### **Kuvaus:**

Solumuovi / parkettialusmuovi

- korkealaatuinen solumuovi (PEPI - PE – vaahto)
- VTT testattu ja hyväksytty solumuovi
- valkoinen
- LDPE kalvo on 0,080mm vahva ja 20cm leveämpi kuin solumuovi
- rullassa
- valmista asennusta varten

#### **Ominaisuudet :** (tyypilliset keskiarvot)

		arvot	mittayksiköt	menetelmät
Paksuus		2	mm	
Leveys	solumuovi	1200	mm	
	LDPE - kalvo	1400	mm	
Pituus		15	m	
Ominaispaino (tiheys)	solumuovi	25 ±2	Kg/m <sup>3</sup>	
	LDPE - kalvo	0,925	g/cm <sup>3</sup>	
Askelääneneristävyys (parkettialusmuovina)		min. 53	dB	ISO 140-6:1978 Acoustics Part 6 ISO 717-2:1982 Acoustics Part 2 ISO/DIS 717-2 Acoustics Part 2
Askeläänitasoluku		19	dB	
Väri		valkoinen		
Muoto		rullassa		
Rullan paino		ca. 2,5	kg	

#### **Pakkaus:**

Viisi (5) rullaa per LDPE-muovipussi (ca. 90m<sup>2</sup>).

#### **Lisätietoa askeläänien vaimennuksesta eri laatoille:**

Kts. tuotetiedote: SOLMER™, askeläänieristys art. 18680, 18685, 18686

#### **Ympäristöön liittyvät asiat:**

SOLMER™, SPM solumuovi LDPE - kalvoineen edustaa korkealuokkaista laatu tuotetta. SOLMER™ kuten LDPE kalvon valmistusaine on puhdas polyetyleni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. SOLMER™ ja LDPE - kalvo ovat pohjavesineutraalia ja ne voidaan hyödyntää ”toissijaisena energialähteenä”.

#### **Yleiset huomautukset**

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttökäytännön tietoa ja neuvoa.